

Technisches Datenblatt Guss-Polyamid 6

PA 6 G natur

PA 6 G, Sustamid® 6G, Guss-Polyamid, Nylatron® MC, Tecast® T, Ertalon® 6 PLA

Typische Eigenschaften

- Gute Zähigkeit
- Hohe mechanische Festigkeit
- Gute Schlagzähigkeit
- Gute Schweißbarkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Zerspanbarkeit
- Gute Gleiteigenschaften
- Hohe Feuchtigkeitsaufnahme, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Typische Industrien

- Fahrzeugbau
- Öl und Gas / Subsea
- Fördertechnik & Automation
- Maschinen- und Anlagenbau
- Bauindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Fleisch-, Fisch- und Geflügelverarbeitung
- Back- und Süßwaren
- Windkraft (Turm- und Gondelbauteile)
- Pipelines / Topside / Downhole

	Testverfahren	Einheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,15
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	2,5
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB / HB
Mechanische Eigenschaften			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	75
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	45
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	3400
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	3
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	83
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	216
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,25
Wärmekapazität	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,70
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 ⁻⁶ / K	80
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-40 ... 110

	Testverfahren	Einheit	Wert
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	170
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75, Verf. A, HDT	°C	95
Elektrische Eigenschaften			
Dielektrizitätszahl	IEC 60250		3,7
Dielektrischer Verlustfaktor (50 Hz)	IEC 60250		0,02
Durchgangswiderstand	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	10^{15}
Oberflächenwiderstand	DIN EN 62631-3-2	Ω	10^{13}
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	IEC 60112		600
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	kV / mm	20

Durch Feuchtigkeitsaufnahme ändern sich bei Polyamiden die mechanischen Eigenschaften, das Material wird zäher und schlagfester, der E-Modul sinkt. Abhängig von der Umgebungslufttemperatur, der Temperatur und der Zeit für die Feuchtigkeitsaufnahme ist jedoch nur eine bestimmte oberflächenschicht von den eigenschaftsänderungen betroffen. Bei dickwandigen teilen bleibt der kernbereich unverändert. Die kurzzeitige maximale einsetztemperatur gilt nur für anwendungen mit sehr niedriger mechanischer belastung über wenige stunden. Die langfristige maximale einsetztemperatur basiert auf der wärmealterung der kunststoffe durch oxidation, die eine abnahme der mechanischen eigenschaften zur folge hat. angegeben sind die temperaturen, die nach einer zeit von mindestens 5.000 stunden eine abnahme der zugfestigkeit (gemessen bei raumtemperatur) um 50% im vergleich zum ausgangswert verursachen. Dieser wert liefert keine aussage zur mechanischen festigkeit des werkstoffes bei hohen anwendungstemperaturen. Bei dickwandigen teilen ist von der oxidation bei hohen temperaturen nur die oberflächenschicht betroffen, die durch den zusatz von antioxidantien besser geschützt werden kann. Der kernbereich der teile bleibt in jedem fall ungeschädigt. Die minimale einsetztemperatur wird maßgeblich bestimmt von einer möglichen schlag- oder stoßbelastung im einsetz. Die angegebenen werte beziehen sich auf geringe schlagbeanspruchung. Bei den angegebenen werten handelt es sich um mittelwerte, die durch ständige statistische prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den vorgaben der DIN EN 15860. Sie dienen lediglich als information über unsere produkte und sollen eine hilfe zur materialauswahl sein. Wir sichern damit nicht bestimmte eigenschaften oder die eignung für bestimmte einsetzzwecke rechtlich verbindlich zu. Da die eigenschaften auch von den dimensionen der halbzeuge und dem kristallisationsgrad (z.B. nukleierung durch pigmente) abhängen, können die tatsächlichen eigenschaftswerte eines bestimmten produkts von den angaben etwas abweichen.